

Technický list č. 31
Číslo verze: 2
Datum verze: 22. 07. 2019

VELBIT SAN

1. NÁZEV VÝROBKU

VELBIT SAN

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

EN 13859-1:2010 -skládané střešní krytiny - Pojistný a vyrovnávací pás pod skládané krytiny, případně mezilehlý nenatavitelný pás.

3. ÚČEL POUŽITÍ

Pás je vhodný jako podkladní a pojistná izolace pro stěny a pod skládané krytiny, separační nebo ochranná vrstva ve stavebnictví pro provádění izolací proti zemní vlhkosti, jako dočasné izolační opatření. Nedoporučuje se použití jako plnohodnotné izolace ve střešní skladbě, ve spodních a podzemních stavbách.

4. ZPŮSOB POUŽITÍ

Pásky se zpracovávají volným položením na podklad. Spoje je možné řešit natavením. Velikost příčných a podélných přesahů je min. 100mm nebo volným přeložením přesahů 200 mm. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je + 10°C.

5. SLOŽENÍ PÁSU

5. 1. **Úprava horního povrchu pásu.** Polypropylenová folie
5. 2. **Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou.** Vrstva SBS modifikovaného asfaltu
5. 3. **Nosná vložka.** Skelná rohož
5. 4. **Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou.** Vrstva SBS modifikovaného asfaltu
5. 5. **Úprava dolního povrchu pásu.** Polypropylenová folie

6. BALENÍ, ZNAČENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

6. 1. **Balení.** Pásky se dodávají v rolích o rozměrech 1 m x 15 m. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení vhodným způsobem pomocí balicích pásek. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze.

6. 2. **Značení.** Údaje o výrobku jsou uvedeny na obalu (balicím pásku) nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.

6. 3. **Doprava.** Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.

6. 4. **Skladování.** Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, zdůrazněno je u tohoto typu pásu zajištění ochrany hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci. Stohování není povoleno. Výrobce doporučuje zpracovat materiál do 12 měsíců od expedice zboží.

6. 5. **Záruka.** Záruka na funkčnost 10 let.

7. CERTIFIKAČNÍ ZNAČKA

Číslo certifikátu: 013-2018/01



Za výrobce technický list vyhotovil:

Ing. Marek Urda

jednatel společnosti ORLIBIT s.r.o.

V Osíku u Litomyšle, dne 22. 07. 2019



ORLIBIT s.r.o.
OSÍK 50 ①
569 67 OSÍK U LITOMYŠLE
IČ 28829158 DIČ CZ28829158

Zkouška ČSN	Vlastnost			Hodnota	Jednotka
EN 1850-1	Zjevné vady			bez vad	-
EN 1848-1	Rozměry	Délka	dle provedení	$\geq 15,0$	m
EN 1848-1		Šířka		$\geq 0,99$	m
EN 1848-1		Přímost	dle provedení	NPD	-
EN 1849-1	Tloušťka			1,5	mm ($\pm 0,2$)
EN 1849-1	Plošná hmotnost inf.			NPD	kg/m ² ($\pm 0,2$)
EN 14223	Nasákavost			NPD	%
EN 12039	Přilnavost posypu			NPD	%
EN 14691	Soudržnost po tepelném zatížení			NP	%
EN 12311-1	Maximální tahová síla	podélně/příčně		350 / 190	N/50 mm ($\pm 100/\pm 100$)
EN 12311-1	Protažení	podélně/příčně		4 / 4	% (± 2)
EN 12317-1	Pevnost spoje	smyková odolnost	podélně/příčně	NPD	N/50 mm (± 400)
EN 14694	Odolnost předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku			NPD	
EN 1109	Ohebnost za nízkých teplot			-25	°C
EN 13596	Přilnavost v tahu			NPD	N/mm ²
EN 13653	Přilnavost ve smyku			NPD	N/mm ²
EN 1110	Odolnost proti stékání za vyšších teplot			≥ 100	°C
EN 1107-1	Rozměrová stálost			méně než 0,5	%
EN 1296 EN 1109 EN 1110	Chování při umělém stárnutí (vodotěsnost)			NPD	°C

Neobsahuje látky a přísady považované za nebezpečné látky. NPD označuje hodnotu, která může být doplňkovou pro vybrané použití dle EN, ale měřena je jen na vyžádání.